

1. Opis produktu:

Grafen Professional Uszczelniaacz poliuretanowy PU 40, to jednoskładnikowy, utwardzany pod wpływem wilgoci, uszczelniaacz na bazie poliuretanu.

2. Właściwości:

- Jednokomponentowa; Łatwa aplikacja z pistoletu; Tiksotropowy; Utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza
- Nadaje się do malowania; Nie zmienia objętości; Odporny na warunki atmosferyczne i wodę; Stała elastyczność
- Nie ma pęcherzów powietrza

3. Informacja techniczna:

| Lp. | INFORMACJA TECHNICZNA | |
|-----|--|-------------------------------|
| 1. | Baza chemiczna: | Poliuretan |
| 2. | Mechanizm utwardzania | Pod wpływem wilgoci |
| 3. | Gęstość (DIN 53479): | 1,15 ± 0,03 g/cm ³ |
| 4. | Czas tworzenia naskórka (25 ° C i 50% R.H): | 60-90 min. |
| 5. | Czas utwardzania (25 ° C i 50% R.H): | 2 mm/24h |
| 6. | Moduł elastyczności 100% (MPa) (ISO 8339): | > 0,4 MPa |
| 7. | Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 8339): | 10N/mm |
| 8. | Wydłużenie przy zerwaniu (ASTM D412): | ≥500% |
| 9. | Twardość (DIN 53515): | 40±5 Shore A |

4. Szczegóły aplikacji:

Temperatura stosowania: +5 ° C do +35 ° C

Odporność na działanie temperatury: -30 ° C do +80 ° C

Powierzchnia aplikacji musi być solidna, czysta, sucha, wolna od pyłu, oleju i smaru. Jeśli to konieczne przetrzeć powierzchnie metalowe przed użyciem. Pozostawić do wyschnięcia podłoża po odtłuszczeniu. Zaleca się czyszczenie betonu pędzlem metalowym.

PU 40

- Wykazuje przyczepność do cementowych materiałów budowlanych, cegły ceramiczne, marmur, szkło, drewno, stal galwanizowana, aluminium i większości powierzchni plastikowych
- stosowany w budownictwie, w zagłębieniach połączeń pomiędzy elementami budowlanymi
- używany do połączeń i montażu aluminium, PCV, oprawy drewniane • uszczelnianie szwów blaszanych • do układania dachówek

5. Sposób użycia:

- Może być stosowany w pistoletach ręcznych lub pneumatycznych.
- Po aplikacji, należy wygładzić spoinę wodą z mydłem.
- Zaleca się zużyć kasetę lub kielbasę w ciągu 24 godzin po otwarciu.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5 ° C.
- W zimnie dni przed użyciem przechowuj PU40 w 20° C.

6. Czyszczenie:

Narzędzia można czyścić alkoholem lub acetonem zanim uszczelniaacz całkowicie się utwardzi. Po utwardzeniu, jest konieczne zdzieranie.

7. Pakowanie:

300 ml wkładzie po 12 sztuk w kartonie
 600ml kielbasy aluminiowe po 20 sztuk w kartonie

8. Kolory: Biały, szary, czarny

9. Okres ważności:

Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
 Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy.

10. Uwaga:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 Unikać kontaktu z oczami i skórą.
 Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać oparów. Nie palić podczas używania produktu.

11. Zdrowie i bezpieczeństwo:

Aby uzyskać więcej informacji i porad na temat bezpiecznego obchodzenia się, składowania i utylizacji środków chemicznych należy odnieść się do najnowszej Karty bezpieczeństwa produktu zawierającej fizyczne, ekologiczne, toksykologiczne oraz inne dane związane z bezpieczeństwem