

Grafen Professional uszczelniacz poliuretanowy PU50 przemysłowy KARTA TECHNICZNA

1. Opis produktu:

Grafen Professional Uszczelniacz poliuretanowy PU 50, to jednoskładnikowy, utwardzany pod wpływem wilgoci, uszczelniacz na bazie poliuretanu. Tworzy elastyczne i wytrzymałe połączenia o bardzo dobrej przyczepności do większości materiałów.

2. Właściwości

- Jednokomponentowa; Łatwa aplikacja z pistoletu; Tiksotropowy; Utwardzany z wilgoci w powietrzu; Nadaje się do malowania; Nie zmienia objętości; Odporny na warunki atmosferyczne i wodę; Stała elastyczność

3. Informacja techniczna

Lp.	INFORMACJA TECHNICZNA	
1.	Baza chemiczna:	Poliuretan
2.	Mechanizm utwardzania	Pod wpływem wilgoci
3.	Gęstość(DIN 53479):	1,15 ± 0,03 g/cm ³
4.	Czas tworzenia naskórka (25 ° C i 50% R.H):	60-90 min.
5.	Czas utwardzania(25 ° C i 50% R.H):	2 mm/24h
6.	Wytrzymałość na rozciąganie(ISO 8339):	10N/mm
7.	Twardość(DIN 53515):	50±5 Shore A

4. Szczegóły aplikacji

Temperatura stosowania: +5 ° C do +35 ° C

Odporność na działanie temperatury: -30 ° C do +80 ° C

Powierzchnia aplikacji musi być solidna, czysta, sucha, wolna od pyłu, oleju i smaru. Jeśli to konieczne przetrzeć powierzchnie metalowe przed użyciem. Pozostawić do wyschnięcia podłoża po odtłuszczeniu. Zaleca się czyszczenie betonu pędzlem metalowym.

PU 50

- Wykazuje przyczepność do cementowych materiałów budowlanych, cegły ceramiczne, marmur, szkło, drewno, stal galwanizowana, aluminium i większości powierzchni plastikowych
- stosowany w budownictwie, w zagłębieniach połączeń pomiędzy elementami budowlanymi
- używany do połączeń i montażu aluminium, PCV, oprawy drewniane
- uszczelnianie szwów blaszanych
- do układania dachówek

Sposób użycia

- Może być stosowany w pistoletach ręcznych lub pneumatycznych.
- Po aplikacji, należy wygładzić spoinę wodą z mydłem.
- Zaleca się zużyć kasetę lub kielbasę w ciągu 24 godzin po otwarciu.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5 ° C.
- W zimne dni przed użyciem przechowuj PU50 w 20° C.

Czyszczenie

Narzędzia można czyścić alkoholem lub acetonem zanim uszczelniacz całkowicie się utwardzi. Po utwardzeniu, jest konieczne zdzieranie.

5. Pakowanie

300 ml wkładzie po 12 sztuk w kartonie

600ml kielbasy po 20 sztuk w kartonie

6. Kolory: Biały, szary, czarny

7. Okres ważności

Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy.

8. Uwaga

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać oparów. Nie palić podczas używania produktu.

9. Zdrowie i bezpieczeństwo

Aby uzyskać więcej informacji i porad na temat bezpiecznego obchodzenia się, składowania i utylizacji środków chemicznych należy odnieść się do najnowszej Karty bezpieczeństwa produktu zawierającej fizyczne, ekologiczne, toksykologiczne oraz inne dane związane z bezpieczeństwem